



VSLF Produktedeclaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Gültig für Mehrkomponentensysteme

Datum

29.06.2017

Hersteller

Rupf & Co. AG, Eichstrasse 42, 8152 Glattbrugg

Handelsname

RUCOPUR Aussen und Innenlack glanz + seidenglanz

Beschreibung

2K-PUR Klarlack farblos 3:1 mit DD-Härter 5000

Verwendungszweck

2K-Versiegelungslack

Stammkomponente

Dichte (g/ml) ~1.06

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Acrylpolyurethanharz	38-46	Acetate	42 - 46.4
		Aromaten	6-10
Pigmente	Gew. %		
		Additive	Gew. %
		Entschäumer	0.8
		Wachse	0-1.4
		Silikontenside	0.4
Füllstoffe	Gew. %	UV-Absorber	0.4
		Mattierungsmittel	0-7.0
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

Härterkomponente

Dichte (g/ml) 1.08

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
aliphatisches Polyisocyanat	59.7	Acetate	40.0
Hexamethylen-1,6-diisocyanat	0.3		
Additive	Gew. %		

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

Maximale empfohlene Härterzugabe (g) auf 100 g Stammkomponente 33

Maximal empfohlene Verdünnung mit organischen Lösemitteln (g) auf 100 g Stammkomponente 25

Minimal empfohlene Verdünnung mit Wasser (g) auf 100 g Stammkomponente -