

Aufbauten Bodenbeschichtungen nach R-Klassen für Rutschfestigkeiten nach DIN 51130



R 9 Zuschlagstoffe gerollt

1. Anstrich	Auftragsmenge pro m2	Sand pro m2	2. Anstrich (unverdünnt)	Auftragsmenge pro m2	Total Auftrag pro m2	Rutschfestigkeit	Prüfzeugnis	Test Muster
Rucoplast 2K-Grundierung Ral 7035 5% verdünnt V-13 + 10% Calcit 0.3 mm	260		Rucopur DS seidenglanz Ral 7035	218	478	R 9	127397-S / 15	Muster 01
Rucoplast 2K-Grundierung Ral 7035 5% verdünnt V-13 + 10% Calcit 0.3 mm	200		Rucopur DS seidenglanz Ral 7035	200	400	R 9	127398-S / 15	Muster 02
Aquaplast 2K-EP Grund Ral 7035 unverdünnt + 10% Calcit 0.3 mm	248		Hydrupur 8000 seidenglanz Ral 7035	144	392	R 9	127399-S / 15	Muster 03
Rucopur DS Ral 7035 5% verdünnt V-17	200		Rucopur DS seidenglanz Ral 7035	210	410	R 9	127400-S / 15	Muster 04
Rucopur DS Ral 7035 5% verdünnt V-17 + 10% Calcit 0.3 mm	254		Rucopur DS seidenglanz Ral 7035	208	462	R 9	127401-S / 15	Muster 05
Rucopur DS Ral 7035 5% verdünnt V-17	182		Rucopur DS seidenglanz Ral 7035 + 3% Syloid CP 7358 Strukturpulver fein	200	382	R 9	127402-S / 15	Muster 06
Rucopur DS Ral 7035 5% verdünnt V-17 + 10% Sikadur 501 0.3 - 0.9 mm	216		Rucopur DS seidenglanz Ral 7035	190	406	R 9	127404-S / 15	Muster 08

R 10 Zuschlagstoffe gerollt

1. Anstrich	Auftragsmenge pro m2	Sand pro m2	2. Anstrich (unverdünnt)	Auftragsmenge pro m2	Total Auftrag pro m2	Rutschfestigkeit	Prüfzeugnis	Test Muster
Rucopur DS Ral 7035 5% verdünnt V-17	208		Rucopur DS seidenglanz Ral 7035 + 3% Syloid CP 7051 Strukturpulver grob	196	404	R 10	127403-S / 15	Muster 07
Rucopur DS Ral 7035 5% verdünnt V-17 + 10% Sikadur 505 0.1 - 0.6 mm	216		Rucopur DS seidenglanz Ral 7035	190	406	R 10	127405-S / 15	Muster 08
Rucopur DS Ral 7035 5% verdünnt V-17 + 10% Sikadur 505 01-06mm	240		Rucopur DS Ral 7035 seidenglanz + 10% Sikadur 505 01-06mm	240	480	R 10	127478-S / 15	Muster 28
Rucopur DS Ral 7035 5% verdünnt V-17 + 10% Sikadur 504 01-03mm	220		Rucopur DS seidenglanz Ral 7035 + 10% Sikadur 504 01-03mm	180	400	R 10	127479-S / 15	Muster 29

R 12 Zuschlagstoffe eingestreut

1. Anstrich	Auftragsmenge pro m2	Sand pro m2	2. Anstrich (unverdünnt)	Auftragsmenge pro m2	Total Auftrag pro m2	Rutschfestigkeit	Prüfzeugnis	Test Muster
Rucoplast 2K-Grundierung RAL 7035 5% verdünnt V-13 mit Sikadur 505 01-06mm eingestreut	300	444	Rucopur DS seidenglanz RAL 7035	340	1084	R 12	127470-S / 15	Muster 20
Rucoplast 2K-Grundierung RAL 7035 5% verdünnt V-13 mit Sikadur 505 01-06mm eingestreut	332	600	Rucopur 3000 glanz RAL 7035	340	1272	R 12	127471-S / 15	Muster 21
Rucopur DS RAL 7035 5% verdünnt V-17 mit Sikadur 505 01-06mm eingestreut	320	660	Rucopur 3000 glanz RAL 7035	360	1340	R 12	127472-S / 15	Muster 22
Rucoplast 2K-Grundierung RAL 7035 5% verdünnt V-13 mit Sikadur 505 01-06mm eingestreut	320	538	Hydrupur 8000 glanz RAL 7035	320	1178	R 12	127473-S / 15	Muster 23
Aquaplast 2K-EP Grund RAL 7035 unverdünnt mit Sikadur 505 01-06mm eingestreut	310	608	Hydrupur 8000 glanz RAL 7035	250	1168	R 12	127474-S / 15	Muster 24
Rucoplast 2K-Grundierung RAL 7035 5% verdünnt V-13 mit Sikadur 501 03-09mm eingestreut	310	992	Rucopur 3000 glanz RAL 7035	380	1682	R 12 / V4	127475-S / 15	Muster 25
Rucopur DS RAL 7035 5% verdünnt V-17 mit Sikadur 501 03-09mm eingestreut	320	814	Rucopur 3000 glanz RAL 7035	320	1454	R 12 / V6	127476-S / 15	Muster 26
Sika 156 unverdünnt mit Sikadur 501 03 - 09mm eingestreut	320	1746	Rucopur 3000 glanz RAL 7035	460	2526	R 12 / V8	127477-S / 15	Muster 27